

Dane techniczne na dostawę kulek mielących kamień wapienny w młynach wieżowych Kubota KW700.:

- kula stalowa śr. 20 mm,
- tolerancja wykonania plus/minus 2 mm,
- twardość min. 550-HB,

| Grade of steel – chemical composition % | | | | |
|---|-------------|-------------|---------|---------|
| C | Mn | Si | P max | S max |
| 0,60 – 0,85 | 0,60 – 1,30 | 0,10 – 0,50 | <=0,040 | <=0,040 |

Dostawa w opakowaniach: worki big-bag po 1 tonie