

**Dane techniczne na dostawę kulek mielących kamień wapienny w młynach wieżowych Kubota KW700.:**

- kula stalowa śr. 20 mm,
- tolerancja wykonania plus/minus 2 mm,
- twardość min. 550-HB,

Grade of steel – chemical composition %				
C	Mn	Si	P max	S max
0,60 – 0,85	0,60 – 1,30	0,10 – 0,50	<=0,040	<=0,040

Dostawa w opakowaniach: worki big-bag po 1 tonie